



BARNIZ ACRÍLICO AL AGUA

Clasificación

Barniz acrílico.

Propiedades

Barniz de alta lavabilidad, elasticidad e impermeabilidad con un acabado semimate de muy buena resistencia a los rayos UV y a la lluvia, impidiendo que se adhiera polvo.

Usos recomendados

Especialmente indicado para superficies exteriores de revoque, yeso, fibrocemento, ladrillo, tejas, etc. Ideal para proteger ladrillos vistos ya que logra evitar el manchado por salitre de los mismos. Este barniz permite el pintado posterior de la superficie con latex. Las propiedades finales se alcanzarán luego de 7 a 10 días de haber sido aplicada.

Características

Contenido de sólidos: 37% en peso.

Viscosidad: 15 segundos en Copa Ford N°4 a 25°C.

pH: 8,5 - 9,5.

Estos son valores promedios, que pueden presentar variaciones según necesidad específica del usuario.

Rendimiento teórico: 8 metros cuadrados por litro (para un espesor de capa de pintura seca de 50 micrones). Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.

Color: Blanco lechoso que al secarse se torna transparente.

Acabado: Semimate

Forma de aplicación:

- Pincel
- Rodillo
- Soplete ajustando convenientemente la viscosidad y homogeneizando muy bien el contenido del envase.

Secado: Seco al tacto: 30 minutos - Seco duro: 24 horas (valores determinados a 25°C, con 50% HRA.)
Para repintar: de 4 a 6 hs.

Condiciones de aplicación:

La temperatura deberá ser superior a 5° C, y la humedad relativa ambiente inferior a 80%.
La temperatura de la superficie a pintar debe ser 3 °C mayor que la de rocío, y no superar los 45° C.

Precauciones de seguridad:

El producto puede ser explosivo (por incremento de la presión) dentro de los envases cerrados cuando se almacenan cerca de fuentes de calor, por ello se deberá mantener alejado de fuentes de calor directas e indirectas. Las zonas de pintado deben ser ventiladas, y es necesario usar mascarillas de protección. El contacto con la piel puede producir irritaciones.

Forma de entrega:

En envases de 4 lts., 10 lts. y 20 lts.

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar