



FIJADOR AL SOLVENTE

Clasificación

Pintura alquídica al aguarrás antisalitre para interior y exterior.

Propiedades

Muy buena adherencia, flexibilidad y fijación en superficies pulverulentas y entizadas. Debido a que bloquea la aparición de salitre, es posible realizar el pintado sin esperar los 3 meses de curado.

Usos recomendados

Como fijador para superficies interiores y exteriores de poca adherencia. Altamente recomendado para utilizarla en mampostería, hardboard, ladrillo, yeso y fibrocemento.

Características

Contenido de sólidos: 66% en peso - 45% en volumen. Estos son valores de referencia.

Secado: Seco al tacto: 1 hora - Seco duro: 5 horas (a una temperatura de 20°C y dependiendo la absorción de la superficie)

Rendimiento teórico: 10 a 12 metros cuadrados por litro. Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, de equipos, tipo de superficie, etc.

Color: Blanco.

Acabado: Semimate o mate, según el espesor de la película.

Aplicación

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, hongos, alcalinidad, óxido y capa de pintura antigua. Si se encontrase presencia de hongos u otro microorganismo, eliminar por lavado con solución de una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar y dejar secar.

Forma de aplicación:

- Soplete convencional.
- Pincel o pinceleta.
- Rodillo.

Este producto está preparado para pasar totalmente por una malla 200, de modo de no tapar los filtros.

Dilusión:

Con diluyente para sintéticos Celta para aplicar por spray, y con aguarrás para aplicar a pincel o rodillo.

Tiempo entre manos:

8 horas a 20° C y 50% de humedad relativa ambiente.

Condiciones de aplicación:

La temperatura ambiente debe ser superior a 5° C, y la humedad relativa ambiente inferior a 85%. La temperatura de la superficie a pintar debe ser de 3° C superior al punto de rocío y no superar los 45° C.

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar

Precauciones de seguridad:

El producto y los diluyentes son inflamables, y se deberán mantener alejados de chispas y fuentes de calor. En recintos cerrados se deberá usar mascarillas y elementos protectores.

El contacto prolongado con la piel puede provocar irritaciones.

Forma de entrega:

En envases de 1 lt., 4 lts. y 20 lts.

En tambores de 200 litros a pedido.

Los datos expuestos corresponden a ensayos de laboratorio, los cuales pueden ser considerados como referencias generales. Para usos específicos, consulte con nuestro departamento técnico.

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@celtalaf.com.ar
www.celtalaf.com.ar