



## FONDO ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO

### Clasificación

Fondo alquídico de bajo contenido en aceite vegetal y con pigmentos anticorrosivos.

### Propiedades

Rápido secado, muy buena adherencia y flexibilidad. Excelente anclaje para el esmalte sintético secado rápido y el esmalte poliuretano de terminación final.

### Usos recomendados

Como fondo anticorrosivo sobre superficies ferrosas nuevas o preparadas, incluso en condiciones precarias. No es apto para exposición a ataques químicos y ambientes corrosivos.

### Características

**Contenido de sólidos:** 66% en peso - 45% en volumen.

**Secado:** Seco al tacto: 10 - 20 minutos - Seco duro: 2 a 3 horas (para un espesor de capa de pintura seca de 30 micrones a 20° C).

**Rendimiento teórico:** 11,40 metros cuadrados por litro (para un espesor de capa de pintura seca de 30 micrones). Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.

**Resistencia a la temperatura:** 80° C (calor seco).

**Color:** Rojo y gris (por pedidos en otros colores, cantidad mínima 60 litros)

### Aplicación

#### Preparación de la superficie:

Las superficies ferrosas nuevas deben ser desengrasadas, desoxidadas y fosfatizadas, o bien granalladas o arenadas. Las superficies ya pintadas requieren arenado, lijado o remoción mecánica de las partes deterioradas, según estado y posibilidades de acceso.

#### Forma de aplicación:

- Equipo air-less.
- Equipo air-less electroestático.
- Soplete convencional.

Este producto está preparado para pasar totalmente por una malla 200, de modo de no tapar filtros. En caso de aplicación electroestática, la pintura se entrega con 30-40 mA de conductividad a 20° C.

#### Dilución:

Con diluyente para sintéticos secado rápido Celta para aplicar por spray.

#### Tiempo entre manos:

1 hora a 20° C y 50% de humedad relativa ambiente.

---

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • [info@cetalaf.com.ar](mailto:info@cetalaf.com.ar)  
[www.cetalaf.com.ar](http://www.cetalaf.com.ar)

**Condiciones de aplicación:**

La temperatura ambiente deberá ser mayor de 5° C y la humedad relativa ambiente menor de 80%. La temperatura de la superficie a pintar debe ser 3° C mayor que la temperatura de rocío y no superior a 45° C.

Las capas subsiguientes deben ser compatibles con este producto y no deben contener solventes agresivos.

**Precauciones de seguridad:**

Los productos y los solventes son inflamables y se los deberá mantener alejado de chispas y fuentes de calor. Ventilar las zonas de aplicación. En contacto prolongado con la piel puede provocar severas irritaciones.

**Forma de entrega:**

En envases de 4 lts. y 20 lts.

En tambores de 200 lts a pedido.

Los datos expuestos corresponden a ensayos de laboratorio, los cuales pueden ser considerados como referencias generales. Para usos específicos, consulte con nuestro departamento técnico.

---

**FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.**

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • [info@cetalaf.com.ar](mailto:info@cetalaf.com.ar)  
[www.cetalaf.com.ar](http://www.cetalaf.com.ar)