



**Tintef**  
tintas argentinas



## Tintas Flexográficas al Solvente: POLIAMIDA

Tintas base poliamida para la impresión flexográfica con rodillo dosificador anilox para poliolefinas tratadas con más de 38 dynas.

Esta línea está especialmente formulada para la impresión de polietileno de alta y baja densidad, polipropileno, rafia de polipropileno, films de nylon, celofanes, foil de aluminio, fiselina, polipropileno bio orientado y otros materiales.

### Características Generales:

- Muy buen brillo.
- Muy buen nivelado.
- Muy buena transferencia.
- Muy buena resistencia al frote.
- Buena resistencia al agua.
- Muy buena adherencia.
- Muy buena resolubilidad.
- Baja retención de solventes.
- Buena solidez a la luz.
- Ninguno de los pigmentos utilizados en la formulación de estas tintas es derivado de metales pesados restringidos.

### Características Reológicas:

- Viscosidad de entrega 25 a 40 segundos en copa Ford n°4 a 25°C, ajustable según requisitos del cliente. para lograr una mejor calidad de impresión, se recomienda trabajar a una viscosidad de 20 a 23 segundos en copa Ford n°4, dependiendo del tipo de trabajo y velocidad de la impresión. Recomendamos el uso de nuestros diluyentes específicos, lento, normal y rápido para estas tintas.
- Para reducir la intensidad del color, sin alterar las propiedades de la tinta, recomendamos el uso de Barniz de Alargue.
- Estas tintas deberán ser agitadas antes de ser utilizadas.

### Gama de Colores:

Las tintas se suministran en los tonos del catálogo estándar o en base al catálogo PANTONE. Se formulan colores especiales a pedido.

### Forma de Presentación:

Envase de 15 kgs.

Vencimiento, un año máximo, respetando las condiciones de almacenamiento a temperaturas no inferior a 10°C.

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, esta hoja de características no exime al cliente de realizar sus propios ensayos de aplicación. Para mayor información recurrir a nuestro departamento de asistencia técnica.

---

**FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.**

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • [info@celtalaf.com.ar](mailto:info@celtalaf.com.ar)  
[www.celtalaf.com.ar](http://www.celtalaf.com.ar)